

### DESCRIPTION GÉNÉRALE

#### Définition

Peinture de rénovation blanche, mate, isolante, à base de solvant, sans tension pour murs et plafonds à l'intérieur.

#### Liant

Liants spéciaux longs en huile et solvant isoparaffinique.

Le liant du *Classidur Goldenclassic Mat* est formulé à base d'huile végétale. Cette technologie se caractérise par un dégagement d'odeur diminuant avec le temps. Dans les endroits sensibles, le *Classidur Renoclassic Mat*, *Classidur Universal Xtrem Mat* ou le *Classidur Modern Plus* sont à préférer.

#### Propriétés

- Excellent pouvoir isolant des taches (nicotine, taches d'eau séchées, suie...)
- Finish absolument mat et sans reprises
- Jaunissement négligeable
- Application particulièrement aisée
- Exempt de tension
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau

#### Domaine d'emploi

Mise en peinture de plafonds et murs en rénovation. Sans couche de fond préalable sur des supports secs tels que le plâtre, le mortier et la chaux ou tout autre support farinant. Sans lavage préalable sur des supports tels que le badigeon, les gélatineux, le papier ingrains ou ceux souillés de taches (nicotine, suie, taches d'eau séchées, etc). Le *Classidur Goldenclassic Mat* est particulièrement indiqué pour tous les travaux de rénovation intérieure.

### CARACTÉRISTIQUES À LA LIVRAISON

Viscosité:	consistante
Teinte:	blanc
Stockage (20°C):	au moins 12 mois en bidons bien fermés.
Emballage:	0,75l - 2,5l - 4l - 10l - 15l - 20kg
COV:	2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) <350 g/l

### RÉSULTATS DES MESURES

Aspect:	mat absolu (inférieur à 1,5% sous un angle de 85°)
Densité:	1,52 (valeur moyenne)
Extrait sec:	77% en poids (valeur moyenne)

Séchage à 20°C et 65% d'humidité relative:

- hors poussière après env. 2 heures
- durcissement final: après env. 3 semaines
- recouvrable: voir systèmes d'application

Pouvoir opacifiant: classe 2 pour 9m<sup>2</sup>/l

Perméabilité à la vapeur d'eau: classe 1 selon ISO 1062-1

Résistance à l'abrasion humide: classe 2 selon EN 13.300

### APPLICATION

**Etat du support:** le support doit être sec et cohérent.

#### Mode d'application

Pinceau, rouleau, pistolet.

#### Dilution

Il est fortement recommandé de diluer avec le *Classidur Dilutif* d'odeur neutre (Une bonne aération des locaux est toutefois nécessaire).

#### Airless

Peut être appliqué sans dilution avec des machines Airless possédant un débit théorique supérieur ou égal à 3 l/min.

Buse:	0,015-0,017 inch
Pression:	180-200 bars
Filtre:	60 mesh

#### Nettoyage des ustensiles

White-Spirit ou Sangayol.

#### Teintage

*ClassiMix* ou concentrés universels jusqu'à 5% (sous réserve).

#### Consommation

9-11 m<sup>2</sup>/l (7-9 m<sup>2</sup>/kg) selon la nature, la structure et l'absorption du support.

#### Système d'application

1-2 couches selon l'état du support.

Conseils pour la seconde couche:

- sur fonds absorbants: une couche suivie d'une seconde dans les deux heures après le matage de la première couche ou une couche suivie d'une seconde le lendemain,
- sur fonds non absorbants: appliquer grassement (ne pas tirer au-delà de 7 m<sup>2</sup>/kg ou 8 m<sup>2</sup>/l), rincer le rouleau et croiser aussitôt après.


#### Remarques:

- le *Classidur Goldenclassic Mat* est à appliquer de préférence avec un rouleau anti-gouttes (13 mm),
- collage d'une tapisserie légère: si le haut des murs à tapisser comporte du *Classidur Goldenclassic Mat*,
- utiliser la colle Méthylan® spéciale de Henkel ou similaire, si la pose du papier peint doit se faire après 8 heures déjà, après un séchage de 12 à 24 heures, les colles cellulosiques conviennent généralement,
- la pose de revêtements lourds et les colles vinyliques sont déconseillées,
- le *Classidur Goldenclassic Mat* n'est pas conseillé dans des locaux humides ou sur des supports soumis à la condensation. Prévoir le *Classidur AF*, peinture dont le film est protégé de la moisissure,
- le *Classidur Goldenclassic Mat* permet le recouvrement du polystyrène expansé,
- le *Classidur Goldenclassic Mat* est une peinture aux propriétés isolantes, et non un fond de barrage,
- les aliments non emballés sont à déplacer avant l'application et durant le séchage.

Veillez consulter la fiche de sécurité sur [www.claessens.com](http://www.claessens.com)



La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur [www.claessens.com](http://www.claessens.com)



VERNIS CLAESSENS SA  
Avenue du Silo 6  
CH-1020 Renens  
Tel. +41 21 637 1717  
[www.claessens.com](http://www.claessens.com)