



LES + PRODUIT

- Classement A+ • Sans tension • Mat absolu • Isolant des taches

DESTINATION

- Murs et plafonds

CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR	NFT 36005 Famille 1 – Classe 2b
Définition	Peinture intérieure sans tension
Teinte	Blanc
Aspect du film sec	Très mat. Réflectance à 60° : 2%
Opacité (rapport de contraste)	Classe 2 : Pour 6 m ² /l, selon norme NF EN 13300.
Résistance à l'abrasion humide	Classe 2 : Selon norme NF EN 13300.
Liant	Liant long en huile (huile chaulée)
Pigment	Dioxyde de titane rutile
Solvant	White Spirit
Taux de COV (directive 2004/42/CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 350 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 350 g/l de COV.
Densité moyenne	1.50 ± 0.05
Extrait sec	En poids : 73% - En volume : 47% ± 2%
Conditionnement	3 L - 20 Kg
Délai de stockage	12 mois env. en emballage d'origine fermé. Ne craint pas le gel.
Sécurité	Inflammable - Point éclair : 57°C Utiliser seulement dans des zones ventilées. Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

- Rendement pratique par couche 10 à 12 m² / litre

LES SUBJECTILES

- Peut être appliqué sur des supports sains et cohérents comme le plâtre, le mortier, les anciens badigeons ainsi que les supports souillés avec de la nicotine, de la suie ou des taches d'eau séchées. • À utiliser dans des locaux bien ventilés.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de : **A+** (très faibles émissions) à **C** (fortes émissions).

PRIMUS'MAT ST

MISE EN ŒUVRE

- La préparation des fonds sera conforme aux spécifications du NF D.T.U. 59.1.

Matériel d'application

- Brosse soie naturelle, gamme Tradition.
- Rouleau polyamide fil continu 12 mm : R@YÉ JAUNE 12 ST-LUC.
- Pistolet airless - buse : 0,017- 0,019 • pression : 180-200 bars) • filtre : 60 Mesh.

- Conditionnable en aérosol SPRAY'LUC.



Système d'application

- 2 couches de PRIMUS'MAT ST.

Sur supports absorbants

- Appliquer la seconde couche (si nécessaire) le lendemain, ou directement après le matage de la première.

Sur supports peu ou pas absorbants

- Appliquer grassement et croiser avec un rouleau essoré.

Remarques : Ne pas appliquer dans des boulangeries ou dans des locaux humides. Les aliments non emballés sont à déplacer pendant l'application et le séchage de la peinture.

Mise à la teinte

- Avec des colorants universels jusqu'à 3% (sous réserve).

Diluant

- Peinture prête à l'emploi – Si nécessaire avec un maximum de 3% de diluant désaromatisé.
- Diluer 0 à 3% de White Spirit pour une application au pistolet airless.

Nettoyage du matériel

- White Spirit, aussitôt après utilisation.

Hygiène et sécurité

- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

SÉCHAGE

- À 20°C et 65% d'humidité relative.

Hors poussière	Sec à cœur
Après 2 heures	15 jours

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.